



CELL DASH Deodorant SEWING THREAD



			MCELL	MCELL CELL DASH	MCELL CELL DASH
色			生成り	生成り	Black
番手			#50	#50	#50
見掛番手	Ne		30/2	27.8/2	26/2
引張強さ	cN	標準	1,200	1,226	1,197
		湿潤	1,050	1,020	907
伸度	%	標準	12.2	9.7	10
		湿潤	16.6	14.2	15.6

1) アンモニアガスの除去性能評価試験

			初発濃度 ppm	2 時間後	
				ガス濃度	減少率%
MCELL plus	CELL DASH	生成り	100	≤0.5	≥99
MCELL plus	CELL DASH	BK	100	1.6	98
なし			100	70	-

2) 酢酸ガスの除去性能評価試験

			初発濃度 ppm	2 時間後	
				ガス濃度	減少率%
MCELL plus	CELL DASH	生成り	50	1.8	93
MCELL plus	CELL DASH	BK	50	0.6	97
なし			50	25	

3) イソ吉草酸ガスの除去性能評価試験(2時間後)

			減少率 (%)
MCELL plus	CELL DASH	生成り	89%
MCELL plus	CELL DASH	BK	98%

■ スペック比較

			MCELLplus CELL DASH	MCELL	綿糸	スパン
番手			#50	#50	#50	#50
見掛番手	Ne		27.8/2	30/2	50/3	50/3
引張強さ	cN	標準	1,226	1,200	900	1,300
		湿潤	1,020	1,050	900	1300
伸度	%	標準	9.7	12.2	7.3	13.5
		湿潤	14.2	16.6	9.9	13.5