

grabon®

IEC 規格ユニフォーム 導電性ミシン糸

IEC 61340 規格に準拠した導電性ミシン糸です。

IEC 対応 ユニフォームに求められる袖間抵抗を抑える手助けをします。

袖間抵抗 (Ω/sq)

grabon.

$1 \times 10^{(9)}$ 以下

通常縫糸

$1 \times 10^{(12)}$ 以上

展開番手

番手

巻き数量

色

#50

3,000m

生成り

■試験方法・条件 【表面抵抗】 温湿度 20°C x 40%RH
測定機器 ACL Staticide 製 ACL800 Digital Megohmmeter 印加電圧 100V



IEC : 国際電気標準会議 International Electrotechnical Commission の略で、
電気工学、電子工学、および関連した技術を扱う国際的な標準化団体です。