

Good Partner with You

千尋バッグ 耐候性タイプ

NETIS
登録番号

No.
KK-120066VE

MB-1B

(BLACK)



【特長】

- 紫外線劣化に対する耐候性に優れており、中長期間の設置が可能
- 河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮

【材質】 ポリプロピレン (PP)

【サイズ】 φ1,100 x H 1,100mm

【耐荷重】 10kN/ m²

【耐候性】 300時間 (約1年対応)

中長期間(約1年間迄)の土木工事に！

試験成績

《本体》

試験項目		試験結果	
		新品時	300時間後
引張強さ (N)	タテ	1700以上	1450以上
	ヨコ	1700以上	1450以上

《ベルト》

試験項目	試験結果	
	新品時	300時間後
引張強さ (kN)	15以上	13以上

- ◆ 耐候試験方法：JIS B 7753 サンシャインカーボンアーク灯式 ◆ 上記試験結果の300時間は約1年相当となります(左記耐候試験方法より)
- ◆ 尚、上記数値は測定サンプルの平均値であり、保証値ではございません。

簡単! スピーディ!! **土木用**
大型土のうが素早く作れるスタンド。

STANDY

スタンディ

組み立て簡単!!



大型土のう製作
最短3分!!



MORIRIN
The Standard

モリリン株式会社 産業資材部

東京支店 東京都中央区東日本橋2-1-3

TEL: 03-3863-9331

大阪支店 大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7 シミズビル

TEL: 06-6441-3209