

橋梁補修工事の常識を変える！ 高耐久・高機能ブラスト養生材

透明防災プロテクトシート

用途 足場床面の養生、間仕切りシート。
薄ベニヤ養生の代替（安価・安全）。

項目	性能
ブラスト耐久	6秒噴射でも破れなし
耐寒性	-40℃でも割れなし（JIS K6772）
伸び	縦316%/横346%（JIS K6732）
引張強度	縦 52.5N/横 51.0N（JIS K6732）
規格・厚さ	0.2mm 幅1.83m × 50m巻

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。



透明防災プロテクトシート6秒破れなし



輸入防災シート（従来）1秒で貫通



ポイント

- ブラスト回収率アップ・廃棄量削減**
床面・側面の養生で研削材飛散や塗膜カス漏洩を防止
- 養生施工・撤去が容易**
添加管（水道・排水管・電力・通信ケーブル）養生に有効
トタン波板やゴムシート代替 → 工期短縮・コストダウン
- アーチ橋の足場階層ごと開口部**
下向きブラスト時にシート破れを防ぎ、レンタル足場を保護
- 狭小箇所など投射距離が近い場所の養生**
投射による破砕や反射飛散を受けやすい箇所での防護効果発揮


お客様の声

吊チェーン養生に採用いただいた会社からは、ブラスト後の再養生手間がブラストシートを使ったことで大幅に改善されたと好評いただいています。従来、4～5人で2～3日かけてチェーン再養生していた手間がなくなり、かなり作業性がアップした。

ブラストテープ

既設剥落防止対策工との取り付け部など、ピンポイントな高強度養生に最適です。

テープ貼付→20秒噴射後



当社ブラストテープ 他社ブラストテープ

20秒噴射後→テープ剥す



当社ブラストテープ 他社ブラストテープ

項目	当社ブラストテープ	他社ブラストテープ
20秒噴射後の結果	貫通なし、破れなし	貫通なし、端部に破れあり
剥離時の結果	破れなくスムーズに剥がせる	剥がすとテープが破れる

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。

メリット

- ✓高耐久性：研磨剤20秒噴射しても貫通・破れなし。
- ✓高機能性：ブラスト後も破れずスムーズに剥がせるため、作業効率が高い。

規格：厚さ0.5mm 幅50mm・100mm×25m巻



お問い合わせ

MORIRin
The Standard

産業資材グループ

東京本社
大阪支店
札幌出張所

東京都中央区東日本橋2-1-3
大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7
札幌市豊平区月寒東3条15-7-14

tel.03-3863-9331
tel.06-6441-3209
tel.011-876-0985

