

理想の眠りを追求した驚きの構造体!!



BREATHAIR

REGALIS


ブレスエアー® マルチマットレス

ブレスエアー®とは?

※「ブレスエアー®」とは東洋紡株式会社の持つ中芯材の商標名です。

- 1 優れた体圧分散性!
- 2 快適なクッション性!
- 3 通気性に優れ、爽やか!
- 4 抜群の耐久性!
- 5 丸洗いOKで乾きも早い!
- 6 抗菌防臭効果もあって安心!

ブレスエアー® レガリスポイント! 最高クラスの極厚タイプ!



POINT 1

東洋紡初の
厚さ70mmの3層構造!

POINT 2

硬さが選べる
リバーシブルタイプ!

繰り返し圧縮残留ひずみ試験結果

優れた耐久性

11万回の圧縮テストで
歪み率なんと**3.4%**

※一晩に寝返りを30回とし10年以上を想定した試験です。

約70mm
の中材 = **2.52mm!** たった

※中材のブレスエアー®のみで試験

試験方法: JIS K6400-4:2004 6.2 B法 (定変位法) 準用 ※あくまで試験結果であり、使用環境により結果は異なります
一般財団法人ポーケン品質評価機構調べ


とことん 安心・清潔!!

- 1 抗菌防臭効果! ※中材のブレスエアー®のみの特徴
- 2 側生地、中芯 丸洗い可能! ※側生地・インナーカバーはネット使用、中芯は手洗い
- 3 不快なホコリも極端に少ない! ※中材のブレスエアー®のみの特徴
- 4 立てかけるだけ外干し要らず!


寝床内温湿度測定試験結果

ブレスエアー® (中材)
— 硬綿 (メーカー比較品)
— 低反発ウレタン (メーカー比較品)

寝床内相対湿度 (%RH)



寝床内温度 (°C)



熱帯夜でも爽やか快眠!!

※試験方法: 東洋紡スキンモデル法 熱板: 37°C 発汗量: 100g/m²/hr 測定環境: 20°C65%RH
※「ブレスエアー®」は48mmのレギュラー製品で測定
※特定サンプルによる試験結果であり使用状況により結果は異なります

東洋紡調べ

メーカー希望小売り価格

マルチマットレス

¥42,500 (税込み)

専用暖かファーカバー

¥12,000 (税込み)

お問い合わせ先

商品に関するお問い合わせ・ご相談・ご注文等は
下記のメールアドレスまでご連絡ください。



モリリン株式会社
東京都中央区東日本橋 2-1-3

☎ 0120-995-595

grp-living8240-S@moririn.co.jp